

# VALEUR DE RÉFLEXION DE LA LUMIÈRE

Les valeurs de réflexion de la lumière de 2TEC2 vous permettent de faire le bon choix pour votre espace.

2TEC2 est disponible en dalles, planches et rouleaux. Il est doté d'un Acoustic Comfort Backing qui réduit les bruits de pas jusqu'à 70 %.

Chaque collection est fabriquée avec des matériaux durables et respectueux de l'environnement, ce qui garantit une longue durée de vie et un usage commercial intensif.

2tec2. Haute technologie, haut design





# **REVÊTEMENTS DE SOLS TISSÉ RAFFINÉS**

**LE REVÊTEMENT DE SOL DE 2TEC2  
FAIT DE VOTRE ESPACE DE TRAVAIL  
UN ENVIRONNEMENT PLUS AGRÉABLE.**







## Les architectes d'intérieur doivent suivre les codes de construction et les lignes directrices sur les restrictions.

L'une de ces lignes directrices exige que tous les bâtiments et espaces de travail publics doivent se conformer à des règles garantissant la sécurité de l'entrée, la sortie et du trafic dans le bâtiment. La réglementation exige un bon contraste visuel entre les différents éléments du bâtiment. Par conséquent, le contraste entre les sols et les murs doit atteindre un certain niveau.

Ce contraste est mesuré par la **valeur de réflexion de la lumière (LRV)**. Cette valeur est la quantité de lumière réfléchie par le sol.

Le LRV est mesuré sur une **échelle de 0 à 100**, 0 étant un noir parfaitement absorbant et 100 étant un blanc parfaitement réfléchissant. En outre, la valeur de luminosité,  $L^*$ , donne une idée de la clarté ou de l'obscurité de la couleur d'une surface.

- Le noir le plus foncé a  $L^* = 0$
- Le blanc le plus clair a  $L^* = 100$

Vous trouverez ci-dessous une liste des **valeurs LRV de toutes les références de 2TEC2**, ainsi qu'un tableau allant de la valeur la plus faible à la plus élevée (de la plus foncée à la plus lumineuse). Ces valeurs vous permettront de faire le meilleur choix pour votre prochain projet.

Les informations fournies dans le présent rapport sont les plus précises

dans l'état actuel de nos connaissances.


Les tests sont effectués par Le Tissage d'Arcade selon des normes internes.

Le Tissage d'Arcade se réserve le droit d'ajuster les résultats lorsque des changements surviennent.



## Valeurs de réflexion de la lumière de 2TEC2

Référence	Moy. L*	Moy. LRV	Référence	Moy. L*	Moy. LRV	Référence	Moy. L*	Moy. LRV
Eclipse	22,04	3,53	Palma Gunmetal	45,91	15,205	Azurite	58,41	26,39
Solaris	29,92	6,23	Zenith	47,57	16,47	Chalk	58,48	26,47
Rosetta	30,83	6,59	Sandstone	47,65	16,52	Helios	58,45	26,60
Halley	30,83	6,59	Equinox	47,87	16,70	Comet	58,97	27,00
Ebony	31,83	7,01	Celeste	48,77	17,42	Alhambra Zinc	59	27,029
Nebula	30,72	7,15	Atmosphere	48,93	17,54	Topazino	58,98	27,03
Moonless night	32,31	7,27	Titan	48,94	17,55	Farafra	59,06	27,12
Black Hole	33,88	7,96	Alhambra Gunmetal	49,37	17,899	Carrara	59,42	27,51
Fireball	34,01	8,02	Magellan	50,34	18,75	Desertino	60,55	28,79
Pulsar	34,21	8,12	Quartz	50,58	18,93	Palma Zinc	60,61	28,808
Karakum	35,00	8,51	Morion Brown	50,83	19,14	Oyster	62,34	30,82
Orbital	35,18	8,59	Coffee bean	51,05	19,33	Palma Sand	63	31,581
Neptune	35,19	8,60	Gobi	51,17	19,48	Maple	63,20	31,84
Quasar	35,32	8,67	Namib	51,69	19,92	Alhambra Sand	65,28	34,397
Orion	35,39	8,71	Dune	51,88	20,04	Ash	68,01	37,97
Corona	35,43	8,72	Diamond	52,73	20,85	Silica	68,55	38,72
Aurora	35,65	8,83	Meteor	52,99	21,07			
Zodiac	36,27	9,16	Emperador	53,02	21,10			
Portoro	36,71	9,41	Arid	50,92	21,85			
Magnetite Grey	37,97	10,08	Moonrock	53,87	21,87			
Darkside	36,59	10,25	Triana	53,95	21,93			
Alhambra Malachite	39,36	10,867	Arkose	54,16	22,12			
Palma Carmine	39,53	10,971	Alhambra Umber	54,5	22,449			
Flintino	39,89	11,22	Stellar	54,78	22,74			
Alhambra Carmine	40,31	11,44	Antarctic	54,85	22,86			
Palma Malachite	40,43	11,513	Palma Umber	55,24	23,159			
Andromeda	35,85	12,58	Fior	55,31	23,21			
Alhambra Charcoal	42,33	12,714	Garnet	55,41	23,32			
Planet	42,48	12,82	Meranti	55,34	23,33			
Hoyos	42,53	12,88	Alhambra Sienna	55,92	23,828			
Coal	42,60	12,89	Olive	55,98	23,90			
Galena	43,15	13,31	Serpentine	56,68	24,60			
Aliveri	43,44	13,46	Alhambra Emerald	57,1	25,027			
Palma Charcoal	43,85	13,734	Palma Cyan	57,11	25,032			
Stardust	44,80	14,44	Palma Sienna	57,21	25,137			
Juno	45,08	14,69	Alhambra Cyan	57,23	25,159			
Lyra	45,53	14,94	Palma Emerald	57,9	25,861			
Teak	45,75	15,09	Pyrite	53,00	25,96			



## Siège et salle d'exposition

**Chaussée d'Aelbeke 284  
7700 Mouscron  
+32 (0)56 843 450**

**2tec2.com**





**2tec2<sup>®</sup>**  
high tech flooring