

VALORE DI RIFLETTANZA LUMINOSA

I Valori di Riflettanza Luminosa di 2TEC2 consentono di fare la scelta giusta per il vostro spazio.

2TEC2 è disponibile in piastrelle, assi e rotoli ed è dotato di un Acoustic Comfort Backing che riduce il rumore della camminata fino al 70%.

Ogni collezione è realizzata con materiali durevoli ed eco-consapevoli che garantiscono una lunga durata e un uso commerciale intensivo.

2TEC2. Alta tecnologia, alto design.

PAVIMENTI TESSUTI RAFFINATI

**IL PAVIMENTO 2TEC2 RENDE
IL VOSTRO SPAZIO DI LAVORO
UN AMBIENTE PIÙ PIACEVOLE**



I progettisti d'interni devono attenersi alle norme edilizie e alle linee guida sulle restrizioni.

Una di queste linee guida richiede che tutti gli edifici pubblici e gli spazi di lavoro devono essere conformi alle norme che garantiscono la sicurezza ingresso, l'uscita e il passaggio in tutto l'edificio. Il regolamento richiede un buon contrasto visivo tra i vari elementi dell'edificio. Pertanto, il contrasto tra pavimenti e pareti deve raggiungere un certo livello.

Tale contrasto è misurato dal **Valore di Riflettanza Luminosa (LRV)**. Questo è la quantità di luce che viene dal pavimento.

Il valore LRV è misurato su una **scala da 0 a 100**, dove 0 è il nero che assorbe perfettamente e 100 è il bianco perfettamente riflettente. Inoltre, il valore di luminosità, L^* , dà un'idea di quanto sia chiaro o scuro il colore di una superficie.

- Il nero più scuro ha $L^* = 0$,
- Il bianco più chiaro ha $L^* = 100$

Di seguito è riportato un elenco dei **valori LRV di tutte le referenze 2TEC2** e un grafico dal più basso al più alto (dal più scuro al più chiaro). Questi valori vi permetteranno di fare la scelta migliore per il vostro prossimo progetto.

Le informazioni fornite in questo rapporto sono le più accurate alle nostre attuali conoscenze.

I test sono stati eseguiti da Le Tissage d'Arcade e questo secondo gli standard interni.


Le Tissage d'Arcade si riserva il diritto di rettificare i risultati quando si verificano cambiamenti.



Valore di Riflettanza Luminosa di 2TEC2

Riferimento	Medio L*	Medio LRV
Eclipse	22,04	3,53
Solaris	29,92	6,23
Rosetta	30,83	6,59
Halley	30,83	6,59
Ebony	31,83	7,01
Nebula	30,72	7,15
Moonless night	32,31	7,27
Black Hole	33,88	7,96
Fireball	34,01	8,02
Pulsar	34,21	8,12
Karakum	35,00	8,51
Orbital	35,18	8,59
Neptune	35,19	8,60
Quasar	35,32	8,67
Orion	35,39	8,71
Corona	35,43	8,72
Aurora	35,65	8,83
Zodiac	36,27	9,16
Portoro	36,71	9,41
Magnetite Grey	37,97	10,08
Darkside	36,59	10,25
Alhambra Malachite	39,36	10,867
Palma Carmine	39,53	10,971
Flintino	39,89	11,22
Alhambra Carmine	40,31	11,44
Palma Malachite	40,43	11,513
Andromeda	35,85	12,58
Alhambra Charcoal	42,33	12,714
Planet	42,48	12,82
Hoyos	42,53	12,88
Coal	42,60	12,89
Galena	43,15	13,31
Aliveri	43,44	13,46
Palma Charcoal	43,85	13,734
Stardust	44,80	14,44
Juno	45,08	14,69
Lyra	45,53	14,94
Teak	45,75	15,09
Palma Gunmetal	45,91	15,205
Zenith	47,57	16,47
Sandstone	47,65	16,52
Equinox	47,87	16,70
Celeste	48,77	17,42
Atmosphere	48,93	17,54
Titan	48,94	17,55
Alhambra Gunmetal	49,37	17,899

Riferimento	Medio L*	Medio LRV
Magellan	50,34	18,75
Quartz	50,58	18,93
Morion Brown	50,83	19,14
Coffee bean	51,05	19,33
Gobi	51,17	19,48
Namib	51,69	19,92
Dune	51,88	20,04
Diamond	52,73	20,85
Meteor	52,99	21,07
Emperador	53,02	21,10
Arid	50,92	21,85
Moonrock	53,87	21,87
Triana	53,95	21,93
Arkose	54,16	22,12
Alhambra Umber	54,5	22,449
Stellar	54,78	22,74
Antarctic	54,85	22,86
Palma Umber	55,24	23,159
Fior	55,31	23,21
Garnet	55,41	23,32
Meranti	55,34	23,33
Alhambra Sienna	55,92	23,828
Olive	55,98	23,90
Serpentine	56,68	24,60
Alhambra Emerald	57,1	25,027
Palma Cyan	57,11	25,032
Palma Sienna	57,21	25,137
Alhambra Cyan	57,23	25,159
Palma Emerald	57,9	25,861
Pyrite	53,00	25,96
Azurite	58,41	26,39
Chalk	58,48	26,47
Helios	58,45	26,60
Comet	58,97	27,00
Alhambra Zinc	59	27,029
Topazino	58,98	27,03
Farafra	59,06	27,12
Carrara	59,42	27,51
Desertino	60,55	28,79
Palma Zinc	60,61	28,808
Oyster	62,34	30,82
Palma Sand	63	31,581
Maple	63,20	31,84
Alhambra Sand	65,28	34,397
Ash	68,01	37,97
Silica	68,55	38,72



Sede e showroom

**Chaussée d'Aelbeke 284
7700 Mouscron
+32 (0)56 843 450**

2tec2.com

2tec2[®]
high tech flooring