

Bio-based

19 dB

Technische information

Kollektion: Strata, Alhambra, Palma.

2TEC2 bietet hervorragende Leistungen in Bezug auf Qualität und Haltbarkeit.

Jede Kollektion wird aus nachhaltigen und umweltfreundlichen Materialien hergestellt, die eine lange Lebensdauer und eine intensive gewerbliche Nutzung gewährleisten.

2TEC2 ist je nach Kollektion in Fliesen und/oder Rollen erhältlich. Die akustische Filzunterlage SonoFelt™ 19dB reduziert den Gehschall um bis zu 70%.

2TEC2. High tech, high design.



Obere Schicht Jacquard	900 g/m ² - 26.54 oz/yd ² Biobasierte Oberschicht	Pilzwachstum EN 14119-A2	Kein Wachstum - Note 0
Zusammensetzung	83% Vinyl 7% Glasfaser 10% PET	Antibakterielle Aktivität ISO 20743	Stark (A≥3)
Recycler Inhalt	Ja	Anwendungsbereiche ASTM D6119-12	Intensiver Verkehr
Akustische Schicht	70% Recycler Inhalt	 Resteindruckes EN ISO 24343-1	0.43 mm
Rücken	Vinyl + Filtz	 Antistatisch ISO 6356 AATCC 134-2006	< 2 kV Permanent antistatisch
 Stärke ISO 1765	4,6 mm - 0.18"	 Rutschfestigkeit EN 13893 ASTM C1028-07 DIN 51130 EN 13036-4	≥ ds 0,85 R9 65
 Gesamtgewicht ISO 8543	3200 g/m ² - 94.38 oz/yd ²	 Trittschalldämmung ISO 10140 ASTM E492-09 & E989-06 ASTM E2179-03 & E989-06	19dB IIC = 54dB IICc = 51dB Δ IIC = 23dB
 Gesamtbreite* EN ISO 24341	ca. 200 cm - ca. 6'7"	 Schallabsorption ISO 354	α _w = 0,15
 Rollenlänge* EN ISO 24341	ca. 30 m - 32.8 yd	 Gehschalldämmung EPLF 021029-3 EN 16205	70% 76dB
 Plankengröße* (20 Stück pro Karton)	20 x 75 cm - 7.87" x 29.53"	 Stuhlrollenprüfung EN 985	Kontinuierlicher Gebrauch
 Fliesengröße* (16 Stück pro Karton) EN 994	50 cm x 50 cm - 19.69" x 19.69"	 Lichtechtheit ISO 105-B02	8
 Resistenz gegen Ausfransen EN ISO 10833	Bestanden	 Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	Geeignet für Fußbodenheizung
 Nutzungsklassifizierung EN 1307 ASTM D5252	Klasse 33 Geschäftsbereich	 E1 EN 717-1	E1
 Brandverhalten EN 13501-1 ASTM E84	B _{fl} -s1 A-Bewertung	Garantie	15 Jahre* *Allgemeine Geschäftsbedingungen sind auf Anfrage erhältlich
Kritische Wärmestrom ASTM E648 NFPA	0,84 W/cm ² Klasse I	 Zertifikat CE EN 14041	0493-CPR-0151
Rauchentwicklung bei Brand ASTM E662	< 300	 UK-CA	8515-CPR-0151
 Dimensionsstabilität EN 986 - ISO 2551	Erfüllt die Anforderungen		

* Erhältlich in Rollen, Fliesen und/oder Dielen gemäß den Spezifikationen der Kollektion.

Umwelt und Raumluftqualität

